

טיח פולימרי - T-260 BASE COAT

מפרט טכני

תאור המוצר ותכונותיו:

שכבת בסיס T-260 - שכבת חיזוק טיח צמנטי סדוק, רופף ומתקלף. שכבת בסיס על מצע יציקות בטון חלקות לפני טיח מיישר, שכבת חיזוק ושריון ציפויים חיצוניים ופנימיים עם רשתות, שכבת מילוי ויישור קירות עם שפריץ עדין וגס. לטיח T-260 חוזק אחיזה והדבקה גדול מאוד, מאפשר נשימה-מעביר אדים, תערובת מוכנה ליישום-ערבול במים בלבד אינו מתקלף או נסדק מעצמו.

הרכב:

צמנט לבן, חולות מובחרים, שרפים סינטטיים, תוספי אחיזה ושריון.

מצע ליישום:

משטחים יבשים ללא רטיבות מים או שמן, בטון, טיח, שליכט, לבנים, בלוקים, צמנט-בורד, גבס, וילה-בורד.

הוראות ערבול -הכנת החומר T-260:

שק 25 ק"ג אבקה מעורבל עם 5 ליטר מים (20%). יש לערבב עם מקדחה ולהוסיף את החומר האבקתי למים בהדרגה, לאחר קבלת עיסה אחידה יש להמתין 5 דקות ולערבל שנית. מריחה עם מאלג' מתכת או נירוסטה.

אמצעי זהירות: יש להרחיק מהישג ידם של

ילדים. אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים. יש לאוורר חדר סגור בזמן המריחה. יש להגן על הפנים וחלקי גוף חשופים. במקרה של מגע עם החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

נתונים טכניים T-260:

- משקל מרחבי באבקה- 1.50 ק"ג-ליטר.
- טווח הטמפרטורה ליישום- 35° - 7°.
- אין ליישם בימי שרב או גשם.
- מודול אלסטיות E – 10 מגה פסקל.
- משך זמן עבדות לאחר ערבול-
בחורף- 3-4 שעות, בקיץ- עד שעה.
- חוזק הידבקות במתיחה-
לאחר 28 יום מעל 2 מגה פסקל.

כושר כיסוי:

עובי 1 מ"מ- 1.50 ק"ג למ"ר
עובי 5 מ"מ- 8-7 ק"ג למ"ר

אריזה:

שק 25 ק"ג אבקה.

ניקוי:

ניקוי ידיים וכלים במים פושרים.

אחסנה:

במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות בין 7-25 מעלות.

תוקף:

12 חודשים, באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

תוצר:

דקולין ציפויים דקורטיביים בע"מ.